Elements Decking - Einbaufertig

Überblick

Select Grade / Eingestuft auf glatte Oberfläche mit Oberfläche und Kanten praktisch fehlerfrei (nur ein Astloch an der Kante und ein kleiner Defekt sind pro Stück bei 20% der Bretter erlaubt), glatte Rückseite mit einigen Defekten erlaubt.

Holzarten

Radiata-Kiefer (Pinus Radiata)

Profile

DK12 – gradierte bis gerändelte Oberfläche



Größen

Breite x Höhe (mm)	148 x 28, 21 x 90
Längen (cm)	240, 270, 300, 360, 420, 480

Farbideen

Natürlich

Pearl

Teak

Die präsentierten Farben sind nur hinweisend

Produktspezifikationen

Treatment

Mit Chrom-Arsen freiem Konservierungssystem behandelt - Naturewood ACQ Haltbarkeitsklasse 1 nach Behandlung (EN113); Klasse 3/ Klasse 4 (EN14915), H3 (AS1604) oder H3.2 (NZS3604). Passend für oberirdische Anwendungen im Außenbereich

Beschichtung

2 Schichten fabrikseitig aufgebrachtes Elements Protector durchdringendem Öl mit Erdpigment und aktivem Mouldicide, alle Seiten beschichtet

Bau

Solide, vertikale Ausrichtung der Maserung

© Adodo Wood Ltd | TDS Technical Data Sheet No.53 Version Dec 18

Elements Decking - Einbaufertig

Erwartete Maßänderung im Betrieb	Breitenausdehnung ca. 3-4%, Längenausdehnung 0.5-1%, Dickenausdehnung ca. 2-3% (Variationen zwischen den Brettern können auftreten)
Garantie	30 Jahre gegen Fäulnist, Pilzbefall und Insektenangriffe
Zertifizierung	FSC®-zertifiziert gemischt, Nr.: SGS-COC-004944

Befestigung



- Die Aufschichtungsbretter vor der Installation trocken und wetterfest lagern, erhöht vom Boden der Träger
- Dies ist ein getrocknetes Holzprodukt - daher muss eine Ausdehnung des Holzes bei Installation und Nutzung berücksichtigt werden.
- Befestigen Sie die Aufschichtung in Reihen, beginnend an einem Ende der Aufschichtung bis zum Ende, Reihe für Reihe.
- Unterböden und Balken müssen die gleiche Haltbarkeitsklasse haben und das Design muss einen adäquaten Luftfluss um die Unterseite der Bretter von mindestens 300mm oberhalb des Bodens ermöglichen. Feuchte Trägermaterialien müssen wasserbeständig mit einer passenden Membran versehen sein, um aufsteigender Feuchtigkeit vorzubeugen.
- Geschnittene Enden und freiliegendes Holz müssen mit zwei Schichten Elements durchdringendem Öl

21 x 90 mm

- Zwei 50mm selbstdrehende Edelstahl-Senkkopfschrauben pro Träger
- Befestigt durch die Oberfläche des Deckbretts, 12mm von Ecken oder Enden entfernt
- Träger mit Abständen bei max. 400mm von den Zentren
- 7mm Abstand zwischen den Brettkanten, 2mm Abstand an den Enden der Bretter

28 x 145 mm

- Zwei 60mm selbstdrehende Edelstahl-Senkkopfschrauben pro Träger
- Befestigt durch die Oberfläche des Deckbretts, 12mm von Ecken oder Enden entfernt
- Träger mit Abständen bei max. 500mm von den Zentren
- Stellen Sie einen 10mm Abstand zwischen den Brettkanten sicher, 1-2mm Abstand an den Enden der Bretter

© Adodo Wood Ltd | TDS Technical Data Sheet No.53 Version Dec 18

Elements Decking - Einbaufertig

Wartung

- Regelmäßig mit einem sanften Reinigungsmittel, warmem Wasser und einer weichen Bürste abwaschen
- Zwei Schichten Elements durchdringendes Öl alle 12-18 Monate aufbringen
- Bei stark verschmutzten oder schimmligen Bereichen verwenden Sie Elements Rejuvenator oder einen ähnlichen, oxygenierenden Reiniger und streichen Sie erneut mit durchdringendem Öl
- Wenn das Holz ohne weitere Beschichtung dem Wetter ausgesetzt ist, ändert sich die Farbe in silbergrau (bekannt als ‚Versilberung'), diese geschieht aufgrund der Lösung der Holzfasern und einer graduellen Abnutzung an der Oberfläche aufgrung periodischer Aussetzung gegenüber UV und Regen.
- Ungeschütztes Holz schwillt und schrumpft, da Feuchtigkeit aufgenommen und abgegeben wird - mit der Zeit kann das zur Bildung kleiner Risse in der Oberfläche (auch bekannt als ‚Oberflächenprüfung') oder möglichem Schröpfen einiger Bretter führen.

Zubehör

Elements Nature Oil 1L, 4L, 10L, 20L

Schafwoll-Anwender

Edelstahl-Aufschichtungsschraube

Verpackung

Zusammensetzung des Containers : zu diskutieren

Zusammensetzung pro Bündel:

T-MM	W-MM	L-MM	BREITE:	HÖHE	MENGE PRO BÜNDEL
28	145	ALLE	7	16	112
21	90	ALLE	12	21	252

Abdeckung des Bündels mit Plastikhülle, einschließlich Logos.

Markierung:

Seite - Elements Logo Rechts - FSC® Logo
Ende - ID-Paketkennzeichnung, 'KD' Schablonenmarkierung

Gurte:

Gurte auf ISPM 15 Holzfüllern,eingehüllt in Plastik mit Einlegeblättern zwischen den Brettern

Wärmebehandlung

Alle Paletten müssen gemäß ISPM-Zertifikat wärmebehandelt werden :

© Adodo Wood Ltd | TDS Technical Data Sheet No.53 Version Dec 18